

Rundriemen

TPE55D beige glatt, Zugträger Polyester



ca. 55D / 100A

Empf. Vorspannung 0.5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,35

ca. Reibwerte μ PE 0,2

ca. Reibwerte μ HDPE 0,15

FDA/EC-konform

Artikel Nr.	Durchmesser \varnothing		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben- \varnothing		Fmax/Riemen (Stoß)		Fmax/Riemen (Überlapp)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBZRH55D060B	6	7/32	0,283	3,4	100	328	80	3,2	22,4	49,3	45	99
FBZRH55D063B	6,3	1/4	0,31	3,8	100	328	85	3,3	24,8	54,6	48,8	107,3
FBZRH55D070B	7	9/32	0,385	4,7	100	328	95	3,7	30,4	66,9	60	132
FBZRH55D080B	8	5/16	0,5	6	100	328	110	4,3	40	88	71,3	156,8
FBZRH55D095B	9,5	3/8	0,771	8,5	100	328	135	5,3	56	123,2	90	198
FBZRH55D100B	10	7/16	0,785	9,4	50	164	145	5,7	62,9	138,3	97,5	214,5
FBZRH55D120B	12	15/32	1.130	13,5	50	164	170	6,7	90,6	199,2	127,5	280,5
FBZRH55D125B	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	180	7,1	97,6	214,7	135	297
FBZRH55D150B	15	19/32	1.770	21,5	50	164	210	8,3	140,8	309,8	206,3	453,8
FBZRH55D180B	18	3/4	2,54	31	50	164	250	9,8	203,2	447	243,8	536,3
FBZRH55D200B	20	25/32	3,14	40	50	164	300	11,8				

Eigenschaften



FDA (Food and Drug Administration)
 FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



mit Zugträger
 für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024