

Rundriemen

TPE55D himmelblau glatt, Zugträger Aramid



| Artikel Nr. | Durchmesser \varnothing | | Material- querschnitt cm ² | ca. Gewicht kg/100m | Gebindegröße | | Empf. Mind- Scheiben- \varnothing | | Fmax/Riemen (Stoß) | | Fmax/Riemen (Überlapp) | |
|-------------|---------------------------|-------|---|---------------------------|--------------|-----|--|------|-----------------------|-------|---------------------------|-----|
| | mm | inch | | | m | ft | mm | inch | kg | lbs | kg | lbs |
| FBRS095LGA | 9,5 | 3/8 | 0,71 | 8,5 | 152 | 500 | 175 | 6,9 | 56 | 123,2 | 225 | 495 |
| FBRS100LGA | 10 | 7/16 | 0,785 | 9,4 | 152 | 500 | 185 | 7,3 | 62,9 | 138,3 | 225 | 495 |
| FBRS120LGA | 12 | 15/32 | 1,13 | 13,5 | 152 | 500 | 220 | 8,7 | 90,6 | 199,2 | 225 | 495 |
| FBRS125LGA | 12,5 | 1/2 | 1,23 | 14,8 | 152 | 500 | 230 | 9,1 | 97,6 | 214,7 | 225 | 495 |

ca. 55D / 100A

Empf. Vorspannung 0,5...2%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,35

ca. Reibwerte μ PE 0,2

ca. Reibwerte μ HDPE 0,15

FDA/EC-konform

Eigenschaften



FDA (Food and Drug Administration)
FDA/EC-Konformität für direkten Lebensmittelkontakt



mit Zugträger
für Anwendungen, die eine höhere Zugkraft erfordern.

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024