


Sonderprofile

PU85A milchig glatt



Artikel Nr.	Abmessungen	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind- Scheiben-ø		Fmax/Riemen (Stoß)	
	mm			cm ²	kg/100m	m	ft	mm	inch
FBSP85A118P1	11.8x11.8	1,39	16,7	9271mm x 1Stk.	1 x 30'5"	120	4,7	35,9	79
FBSP85A118P6	11.8x11.8	1,39	16,7	9271mm x 6Stk.	6 x 30'5"	120	4,7	35,9	79

ca. 88° Shore A

Empf. Vorspannung 3...6%

ca. Reibwerte μ Stahl 0,6

ca. Reibwerte μ PE 0,35

ca. Reibwerte μ HDPE 0,3

FDA/EC-konform

Eigenschaften



Hydrolysebeständig
 Hydrolysebeständigkeit (HY).
 Für feuchte Umgebungen
 geeignet.



Mikrobenbeständig
 Mikrobenbeständige
 Materialien bieten
 Mikroorganismen keinen
 Nährboden.



**FDA (Food and Drug
 Administration)**
 FDA/EC-Konformität für
 direkten Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 08/2024